

Zur Verfügung stehende Legierungen

Legierung	Art.-Nr.	Prozentuelle chemische Zusammensetzung (m/m)							Eigenschaft	Wickershärte HV 5/30			WAK 25–500 °C 10 ⁻⁶ K ⁻¹
		Gold	Platin	Palladium	Iridium	Silber	Kupfer	Indium		S	N	V	
		Au	Pt	Pt	Ir	Ag	Cu	In	Farbe				
CamGold Bio	10601010	84,2	8,1	4,6	< 1	< 1	< 1	2,4	extrafest	150	190	210	14,3
Aufbrennlegierung									weiß				
CamGold Norm	10601310	73,8	9,0		< 1	9,2	4,4	1,5	extrafest	200	220	240	16,8
Universallegierung									gelb				
CamGold Light	10601315	38,0		17,0	< 1	36,0		8,9	extrafest	210	220	240	16,9
Universallegierung									hellgelb				
CamGold M	10602010	70,0	4,0	2,5	< 1	13,4	8,5		extrafest	240			
Gusslegierung									gelb				

Das Edelmetallgewicht wird zum tagesaktuellen Listenpreis zzgl. einem Aufschlag von 10% berechnet.