

Zur Verfügung stehende Legierungen

Legierung	Art.-Nr.	Prozentuelle chemische Zusammensetzung (m/m)										Eigenschaft	Vickershärte HV 5/30			WAK 25–500 °C 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
		Au	Pt	Pd	Ir	Ag	Cu	In	Fe	Sn	S		N	V			
GQ CamGold Bio Aufbrennlegierung	10601010	84,2	8,1	4,6	0,1	0,5	0,1	2,4					extrafest	150	190	210	14,3
GQ CamGold U Aufbrennlegierung	10601111	77,2	9,6	9,0	0,1	1,5	0,3	1,4	0,2	0,7			extrafest	170	200	220	13,8
GQ CamGold Norm Universallegierung	10601310	73,8	9,0		0,1	9,2	4,4	1,5					extrafest	200	220	240	16,8
GQ CamGold Light Universallegierung	10601315	38,0		17,0	0,1	36,0		8,9					extrafest	210	220	240	16,9
GQ CamGold M Gusslegierung	10602010	70,0	4,0	2,5	0,1	13,4	8,5						extrafest	240			

Das Edelmetallgewicht wird zum tagesaktuellen Listenpreis zzgl. einem Aufschlag von 10% berechnet.



Mill & More oHG

Büttnerstraße 13
30165 Hannover

T +49 (0)511 44 98 97-66
F +49 (0)511 44 98 97-44

kontakt@millandmore.de

www.millandmore.de